ISUM PIANA 65 WERSJA ZIMOWA
karta techniczna

Montażowa piana poliuretanowa **ISUM 65** w wersji zimowej jest pianą o najnowocześniejszej formule, dzięki czemu osiąga najlepsze parametry na rynku pian poliuretanowych. Jej wydajność dochodzi do 65 litrów, natomiast czas wstępnej obróbki to niecałe 25 minut (potwierdzony Aprobatą Techniczną ITB).

SPOSÓB UŻYCIA

1. Drzwi i okna zamontować przy użyciu mechanicznych łączników i rozpórek.
2. Powierzchnię oczyścić, odtłuścić i zwilżyć wodą.
3. Upewnić się, że temperatura puszki jest odpowiednia (10 - 30°C), a następnie energicznie, długo (ok. 30 sekund) potrząsać puszką.
4. Pianę przykręcić do pistoletu i dozować w pozycji „do góry dnem”.
5. Pianę aplikować jedynie w części objętości szczeliny, ponieważ podczas utwardzania się piana zwiększa swoją objętość.
6. Po pełnym utwardzeniu piankę obrobić i zabezpieczyć przed działaniem promieni UV.

ZASTOSOWANIE

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
- Uszczelnienia w budownictwie.
- Wypełnienie pustych przestrzeni.
- Izolacja termiczna i akustyczna.

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy (otoczenia, podłoża)	-20 – 30 °C
Temperatura pracy (puszki)	5 – 30 °C
Czas wstępnej obróbki	⩽ 30 minut
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (RB024))	0,036 W/m2
Wydajność	Do 65l
Przyrost piany (post ekspansja)	ok. 75%
Stabilność wymiarowa	⩽ 5%
Klasa palności (DIN 4)102)	B3

ISUM SP. Z O.O. UL. ŚWIDNICKA 13, 87-100 TORUŃ
NIP 8792743257, TEL. 720 797 529 BIURO@ISUM.PL

★ ★ ★ ★ ★ PRODUKT POLSKI

ISUM
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

ISUM PIANA 65 WERSJA ZIMOWA
karta techniczna

PAKOWANIE
Produkt pakowany jest w puszkach - po 12 sztuk w kartonie.

PRZECHOWYWANIE
Produkt należy przechowywać w temperaturze 10 – 30°C. Podczas przechowywania chronić przed dostępem wilgoci. Nie przechowywać na zewnątrz.

UWAGI
Powyższe dane opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu i gwarantuje jej wysoki poziom. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za konkretne zastosowania. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad dobrej praktyki sztuki budowlanej oraz prawa lokalnego. Przed zastosowaniem produktu należy wykonać próbę.

ISUM SP. Z O.O. UL. ŚWIDNICKA 13, 87-100 TORUŃ
NIP 8792743257, TEL. 720 797 529 BIURO@ISUM.PL
★ ★ ★ ★ ★ PRODUKT POLSKI