

KARTA TECHNICZNA ISUM USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY



ISUM USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest jednoskładnikową, plastyczną masą bitumiczną do zastosowań dekarских. Bardzo dobrze sprawdza się przy wykonywaniu oraz naprawach wszelkich uszczelnień, uzupełnień szczelin i pęknięć w pokryciach dachowych. Cechuje go bardzo dobra przyczepność do papy, dachówki, drewna, betonu, cegły, szkła, stali, aluminium, papy, styropianu, gontów bitumicznych i innych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy przygotować klejoną powierzchnię poprzez dokładne jej odtłuszczenie i oczyszczenie. Powierzchnia może być lekko wilgotna. Następnie zabezpieczyć okolice szczeliny taśmą malarską, w celu uniknięcia zabrudzeń pobliskich obiektów. Obciąć wylot kartusza powyżej gwintu, przykręcić aplikator i umieścić kartusz w wyciskaczu. Aplikator przyciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny. Po nałożeniu spoinę wygładzić szpachelką. Ze względu na różnorodność stosowanych materiałów, przed użyciem należy wykonać próbę.

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie złącz, pęknięć i szczelin w pokryciach dachowych.
- Klejenie i uszczelnianie pap, dachówek, blachodachówek, gontów bitumicznych, blachy.
- Uszczelnianie obróbek dekarских, uszkodzonych i przeciekających pokryć dachowych.

Ze względu na szeroki przekrój materiałów stosowanych w budownictwie, przed konkretnym zastosowaniem należy wykonać próbę.

DANE TECHNICZNE

ISUM Agnieszka Mikulska ul. Jaśminowa 28, 87-100 Toruń
NIP 9522133762 tel. +48888838672 isum@isum.pl



KARTA TECHNICZNA ISUM USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY



Czas tworzenia naskórka	8-30 min
Czas utwardzania	1-1,5 mm na dobę
Odporność termiczna po utwardzeniu	-50°C – 90°C
Temperatura pracy (uszczelnacza i podłoża do czasu pełnego utwardzenia)	-10°C – 25°C
Spływ z powierzchni pionowych przy +50°C	3-5 mm
Spływ z powierzchni pionowych przy +70°C	11-20mm
Gęstość	1,10–1,20 g/ml
Kolor	czarny

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze 5-25o C. Podczas przechowywania chronić przed dostępem wilgoci oraz promieni słonecznych. Nie przechowywać na zewnątrz.

UWAGI KOŃCOWE

Powyższe dane opierają się na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jakość wyrobu i gwarantuje jej wysoki poziom. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za konkretne zastosowania. Stosując produkt należy przestrzegać zapisów niniejszej karty technicznej, przepisów BHP, zasad dobrej praktyki sztuki budowlanej oraz prawa lokalnego.

ISUM Agnieszka Mikulska ul. Jaśminowa 28, 87-100 Toruń
NIP 9522133762 tel. +48888838672 isum@isum.pl

